

## Technische Information

### „H - tape“

### Transferklebeband Nr. HT 1305

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Transferklebeband Nr. HT 1305 besteht aus einem mod. Acrylatkleber.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Transferklebeband Nr. HT 1305 eignet sich besonders für die Kaschierung von Schaumstoff und Filz.

#### Technische Daten:

Träger	:	Trägerlos
Klebstoffbasis	:	mod. Acrylat
Stärke	:	45 µ
Abdeckung	:	weißes Silikonpapier (95g / qm)
Schälfestigkeit	:	30 min: 19 N / 25 mm 24 Std.: 20 N / 25 mm
Scherfestigkeit	:	20 Std. 900g / 625 mm
Verarbeitungs- temperatur	:	> + 10 °C
Temperatur- beständigkeit	:	- 40 °C bis + 120 °C

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.